

Peinture d'aspect satiné à base de résine biosourcée et de composants renouvelables en phase aqueuse.



## CLASSIFICATION

AFNOR NF T 36-005 Famille I Classe 4a

## DESTINATION

En intérieur, en neuf ou rénovation, pour la décoration des surfaces murales et plafonds des pièces sèches ou humides bien ventilées.

## PROPRIETES

- + Bon pouvoir opacifiant
- + Bonne applicabilité
- + Protection anti-fongique : convient pour les locaux humides ventilés (sanitaires, vestiaires, cuisines,...)

## PARTICULARITE

- + Composé de matières premières naturelles et biosourcées
- + Résine contenant 98% de carbone biosourcé (NF EN 16640)
- + COV : <1g/L
- + Limite les développements des champignons et moisissures

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

<b>Liants</b>	Alkyde végétale en phase aqueuse	
<b>Aspect du film</b>	Satiné	
<b>Brillants spéculaires</b> <sup>(1)</sup>	supérieur à 5% sous l'angle de 60°, supérieur à 35% sous l'angle de 85°	
<b>Teintes</b>	Blanc, teintes pastel, médium et foncées soit plus de 100 000 teintes (Séries A, B, et C)	
<b>Résistance aux frottements humides</b> (NF EN ISO 11998)	Classe 1, Classe 1 (teintes)	
<b>Extrait sec</b> (± 2%) <sup>(2)</sup>	58% pondéral, 41% volumique	
<b>Densité</b> (± 0,03) <sup>(2)</sup>	1,40	
<b>Empreinte Carbone</b>	0,248 Kg CO2 Eq./m <sup>2</sup> /couche (données issues de la FDES) soit 1,24 Kg CO2 Eq./m <sup>2</sup> /couche sur 50 ans	
<b>Rendement</b> <sup>(3)</sup>	12 à 14 m <sup>2</sup> /L/couche	
<b>Séchage</b> <sup>(4)</sup>	Hors Poussière : 1h Redoublable : 12h	Sec : 2h

## CARACTERISTIQUES D'APPLICATION

<b>Conditions d'application</b> (conformes au NF DTU 59.1)	Intérieur : Température comprise entre 8° et 35°C - Hygrométrie < 70% HR. Ne pas appliquer sur supports condensants. Taux d'humidité des maçonneries < 5%.	
<b>Matériel d'application</b>	Brosse : mixte Manchon : polyamide méché 12mm, pour une finition plus soignée : polyamide texturé 12/14mm Airless : buse basse pression 515 à 120-140 bars ou buse standard 517 à 170-190 bars	
<b>Dilution</b>	Prêt à l'emploi, jusqu'à 5% d'eau	
<b>Nettoyage du matériel</b>	A l'eau savonneuse immédiatement après usage	

## MISE EN OEUVRE

Les supports doivent être conformes aux DTU les concernant et notamment au **NF DTU 59.1**.

Reconnaissance préalable nécessaire afin de déterminer la préparation la plus adaptée à leur état et leur nature (nettoyage, lessivage/rinçage, ponçage, grattage, dégraissage, dépolissage, époussetage...).

De façon générale, après préparation, les supports devront être sains, cohésifs, propres, secs et, le cas échéant, avoir reçu la couche d'impression adaptée à leur nature et à leur état, avant l'application de 2 couches de finition **NAÉ SATIN** pour obtenir les performances mécaniques optimales du film de peinture.

- Sur plaque de plâtre à épiderme cartonné, sur enduits de peinture, sur ciment et enduits hydrauliques de pH<9 : après préparation du support, application d'une couche de **NAÉ IMPRESS** avant l'application de 2 couches de **NAÉ SATIN**.

- Sur fonds d'anciennes peintures adhérentes lessivées et matées : après préparation, application d'une couche d'impression à l'aide de **NAÉ IMPRESS** ou de **NAÉ SATIN**, avant l'application de 1 à 2 couches de **NAÉ SATIN**.

Pour tout autre support, consulter les fiches techniques des primaires à fonctions spécifiques type **AQUAPRIM MICRO**, **AQUAPRIM ISOLANT**, **ADERPRIM MICRO** ou contacter nos services techniques.

Le film de peinture atteint sa résistance maximale après 21 jours de séchage à 23°C et 50% d'humidité ambiante. Passé ce délai, pour nettoyer le film d'un encrassement normal ou de tâches non incrustées, frotter délicatement à l'aide d'une éponge non abrasive ou d'un chiffon microfibrilles humide et quelques gouttes de savon noir ou de liquide vaisselle. Dans le cadre d'apparition de champignons ou moisissures en surface, il conviendra d'utiliser une solution antifongique (javel, anti-mousse). Rincer et ne pas essuyer, laissez sécher naturellement. Ne pas utiliser de solution à base d'alcool type éthanol ou isopropanol dans le cadre de désinfection.

Se référer aux fiches techniques des produits cités.

## INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

<b>Classe de transport</b>	Non soumis aux prescriptions de l'ADR (réglementation pour le transport des marchandises dangereuses par route)
<b>Conditionnement</b>	0,75L - 3L - 12L
<b>Stockage</b>	Stockage avant ouverture : 12 mois en bidon d'origine fermé, à l'abri du gel et des fortes températures >35°. Stockage après ouverture : Bien refermer le bidon après ouverture. La peinture peut être conservée 6 mois à l'abri du gel et des fortes chaleurs. Une conservation optimale dépend des conditions de stockage et de la quantité de peinture restant dans l'emballage. Passé ce laps de temps, le produit risque de perdre en qualité ou en sécurité microbiologique, parfois seulement en texture ou couleur.
<b>Mesure de prévention</b>	Pour la protection individuelle, se reporter à la fiche de données de sécurité disponible chez le distributeur ou sur le site <a href="http://www.unikalo.com">www.unikalo.com</a> Réserves d'usage : Contact indirect. A utiliser avec les précautions d'usage. Ventiler pendant et après application. Ne pas employer dans un local confiné. Porter un matériel de protection adéquat.
<b>Classement Européen</b>	Catégorie A / Sous-catégorie a (selon directive 2004/42/CE)
<b>Valeur limite de C.O.V.</b>	Pour sous-catégorie a : 30g/L (2010)
<b>C.O.V. max de ce produit</b>	1g/L

## GESTION DES DECHETS

Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie. Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

FT357

Modifiée le :  
18/12/2024

Toutes nos fiches techniques sont disponibles sur [www.unikalo.com](http://www.unikalo.com)

SOCIETE DES COLORANTS DU SUD-OUEST - 18 rue du Meilleur Ouvrier de France - Z.I. de l'Hippodrome 33700 MERIGNAC  
Tél. 05 56 34 23 08 - Fax : 05 56 13 00 73 - e-mail : [info@unikalo.com](mailto:info@unikalo.com) - [www.unikalo.com](http://www.unikalo.com)

**unikalo**  
PEINTURES BATIMENT